

SVEZA[®] DRAWER

100% 樺木膠合板

可切割 銑削

表層薄板
0.7 mm



接合強度強



台灣代理經銷SVEZA膠合/夾板

飛利堅有限公司

www.proplywood.com.tw

plywood@filiji.com

Youtube PlywoodFLJ

Facebook @BirchProductsTW

橢圓形補片

單向堆疊

最佳面朝上

±0.3mm
厚度偏差

可用於家具零件生產的 SVEZA DRAWER 100% 樺木膠合板

SVEZA[®] DRAWER

是專為製造抽屜及其他需進行圓鋸切割、銑削、邊緣加工等家具零件而研發的特殊膠合板。更強的接合強度讓您能夠製作出優質的燕尾榫，加厚的表層薄板能使砂磨和塗漆更佳完美。

主要優勢



100%
純樺木夾板



接合強度強



嚴格的厚度偏差
表層薄板
≥0.7 mm



最佳面朝上
單向堆疊



橢圓形補片

技術規格

標準尺寸 長X寬 mm(英尺)	1,525 × 1,525 (5 × 5) 1,220 × 1,525 (4 × 5) / 1,250 × 1,525 (4 × 5) 1,525 × 1,250 (5 × 4) / 1,525 × 1,250 (5 × 4)
厚度 mm	5-15 (可按客戶要求提供特殊厚度)
表層薄板等級	DR B/B, DR B/BB, DR BB/BB, DR B/CP, DR BB/CP, DR CP/CP
膠水類型	室內用膠水
甲醛排放等級	E1
密度 kg/m ³	640-700
含水率 %	≤10

厚度偏差

膠合板標準厚度 (mm)	厚度偏差 (mm)
3-5	± 0.2
6-15	± 0.3
18-30	± 0.5

實際厚度、層數和偏差可能與基本標準不同，具體取決於與客戶商定的條款。

尺寸偏差

膠合板長寬 (mm)	偏差值 (mm)
1,220/1,250	± 3.0
1,500/1,525	± 4.0



EN 13986 FPC 認證了
Notified Body 1075 -
MPA Bremen 認證



FSC
www.fsc.org

FSC® C107425

CARB

ATCM 93120

台灣代理經銷 SVEZA 膠合/夾板
www.proplywood.com.tw